Таблица соответствия (диаметр-температура) для PTCR-кольца

Type PTCR - HTH		Ring Colour :	White
Ferro no. :	1400610	Dimensions :	± 20 x 10 x 7,0 mm
Temperature Range °C :	1450 - 1750°C		

Ring diameter mm	Ring temperature °C	Ring diameter mm	Ring temperature °C	Ring diameter mm	Ring temperature °C	Ring diameter mm	Ring temperature °C	Ring diameter mm	Ring temperature °C	Ring diameter mm	Ring temperature °C
		17,45	1720 °	17,95	1666 °	18,45	1630 °	18,95	1590 °	19,45	1513 °
		17,46	1718 °	17,96	1665 °	18,46	1630 °	18,96	1589 °	19,46	1511 °
		17,47	1717 °	17,97	1664 °	18,47	1629 °	18,97	1588 °	19,47	1509 °
		17,48	1716 °	17,98	1663 °	18,48	1628 °	18,98	1587 °	19,48	1507 °
		17,49	1714 °	17,99	1662 °	18,49	1628 °	18,99	1586 °	19,49	1504 °
		17,50	1713 °	18,00	1662 °	18,50	1627 °	19,00	1585 °	19,50	1502 °
		17,51	1712 °	18,01	1661 °	18,51	1626 °	19,01	1584 °	19,51	1500 °
		17,52	1711 °	18,02	1660 °	18,52	1626 °	19,02	1583 °	19,52	1497 °
		17,53	1709 °	18,03	1659 °	18,53	1625 °	19,03	1582 °	19,53	1495 °
		17,54	1708 °	18,04	1659 °	18,54	1624 °	19,04	1580 °	19,54	1492 °
		17,55	1707 °	18,05	1658 °	18,55	1624 °	19,05	1579 °	19,55	1490 °
		17,56	1705 °	18,06	1657 °	18,56	1623 °	19,06	1578 °	19,56	1487 °
		17,57	1704 °	18,07	1656 °	18,57	1622 °	19,07	1577 °	19,57	1485 °
		17,58	1703 °	18,08	1655 °	18,58	1622 °	19,08	1575 °	19,58	1482 °
		17,59	1702 °	18,09	1655 °	18,59	1621 °	19,09	1574 °	19,59	1480 °
		17,60	1701 °	18,10	1654 °	18,60	1620 °	19,10	1573 °	19,60	1477 °
		17,61	1699 °	18,11	1653 °	18,61	1619 °	19,11	1572 °	19,61	1474 °
		17,62	1698 °	18,12	1653 °	18,62	1619 °	19,12	1570 °	19,62	1471 °
		17,63	1697 °	18,13	1652 °	18,63	1618 °	19,13	1569 °	19,63	1469 °
		17,64	1696 °	18,14	1651 °	18,64	1617 °	19,14	1568 °	19,64	1466 °
		17,65	1695 °	18,15	1650 °	18,65	1617 °	19,15	1566 °	19,65	1463 °
		17,66	1694 °	18,16	1650 °	18,66	1616 °	19,16	1565 °	19,66	1460 °
		17,67	1693 °	18,17	1649 °	18,67	1615 °	19,17	1563 °	19,67	1457 °
		17,68	1691 °	18,18	1648 °	18,68	1614 °	19,18	1562 °	19,68	1454 °
		17,69	1690 °	18,19	1648 °	18,69	1614 °	19,19	1560 °	19,69	1451 °
		17,70	1689 °	18,20	1647 °	18,70	1613 °	19,20	1559 °	19,70	1448 °
		17,71	1688 °	18,21	1646 °	18,71	1612 °	19,21	1557 °		
		17,72	1687 °	18,22	1646 °	18,72	1611 °	19,22	1556 °		
		17,73	1686 °	18,23	1645 °	18,73	1610 °	19,23	1554 °		
		17,74	1685 °	18,24	1644 °	18,74	1610 °	19,24	1553 °		
17,25	1750 °	17,75	1684 °	18,25	1644 °	18,75	1609 °	19,25	1551 °		
17,26	1749 °	17,76	1683 °	18,26	1643 °	18,76	1608 °	19,26	1549 °		
17,27	1747 °	17,77	1682 °	18,27	1642 °	18,77	1607 °	19,27	1548 °		
17,28	1745 °	17,78	1681 °	18,28	1642 °	18,78	1606 °	19,28	1546 °		
17,29	1744 °	17,79	1680 °	18,29	1641 °	18,79	1606 °	19,29	1544 °		
17,30	1742 °	17,80	1679 °	18,30	1640 °	18,80	1605 °	19,30	1543 °		
17,31	1741 °	17,81	1678 °	18,31	1640 °	18,81	1604 °	19,31	1541 °		
17,32	1739 °	17,82	1677 °	18,32	1639 °	18,82	1603 °	19,32	1539 °		
17,33	1737 °	17,83	1676 °	18,33	1638 °	18,83	1602 °	19,33	1537 °		
17,34	1736 °	17,84	1675 °	18,34	1638 °	18,84	1601 °	19,34	1535 °		
17,35	1734 °	17,85	1674 °	18,35	1637 °	18,85	1600 °	19,35	1534 °		
17,36	1733 °	17,86	1674 °	18,36	1636 °	18,86	1599 °	19,36	1532 °		
17,37	1731 °	17,87	1673 °	18,37	1636 °	18,87	1598 °	19,37	1530 °		
17,38	1730 °	17,88	1672 °	18,38	1635 °	18,88	1597 °	19,38	1528 °		
17,39	1728 °	17,89	1671 °	18,39	1634 °	18,89	1596 °	19,39	1526 °		
17,40	1727 °	17,90	1670 °	18,40	1634 °	18,90	1595 °	19,40	1524 °		
17,41	1726 °	17,91	1669 °	18,41	1633 °	18,91	1594 °	19,41	1522 °		
17,42	1724 °	17,92	1668 °	18,42	1632 °	18,92	1593 °	19,42	1520 °		
17,43	1723 °	17,93	1667 °	18,43	1632 °	18,93	1592 °	19,43	1518 °		
17,44	1721 °	17,94	1667 °	18,44	1631 °	18,94	1591 °	19,44	1515 °		

Powder Batch # : 437	Batch approved